



TAILORMADE



McLAREN TECHNOLOGY CENTRE  
OFFICIAL PARTNER

 pastorelli



**TAILORMADE**


TMbianco 40x80 lap. rett.




TMbianco wave 30x60 rett. TMgrigio wave 30x60 rett.



TMbianco riv. decoro 30x60 lap. rett. TMgrigio pav. 40x80 lap. rett.






**TAILORMADE**

TMbeige 60x60 lap. rett.



TMbeige 30x60 nat.





**TAILORMADE**

TMgrigio 40x80 lap. rett.



TMgrigio decoro 30x60 lap. rett.



**TAILORMADE**

TMnero 60x60 nat.



TMnero 40x80 lap. rett.



**TAILORMADE**

TMnoce 40x80 lap. rett.



TMnoce 40x80 nat.



# TAILORMADE

40x80<sub>16"x32"</sub>. 60x60<sub>24"x24"</sub>. 30x60<sub>12"x24"</sub>.

SHADE SPECTRUM

Low  Moderate  High  Random

NATURALE

DIN 51130

ASTM 1028

R9

DRY WEF

0,83 0,64

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
40x80 16"x32"	10,5	3	0,96	22,00	28	26,88
60x60 24"x24"	10,5	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60 12"x24"	10,5	6	1,08	23,50	40	43,20
						618,00
						1040,00
						940,00

## TM BIANCO




40x80 nat.  
40x80 lap. rett.



60x60 nat.  
60x60 lap. rett.



30x60 nat.  
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



## TM BEIGE




40x80 nat.  
40x80 lap. rett.



60x60 nat.  
60x60 lap. rett.



30x60 nat.  
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)




## TM GRIGIO



40x80 nat.  
40x80 lap. rett.



60x60 nat.  
60x60 lap. rett.



30x60 nat.  
30x60 lap. rett.




Mosaico 30x30 (5x5)



## TM NERO




40x80 nat.  
40x80 lap. rett.



60x60 nat.  
60x60 lap. rett.



30x60 nat.  
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



TMbianco Decoro 30x60 lap. rett.

TMbianco Wave 30x60 rett.

TMbeige Decoro 30x60 lap. rett.

TMbeige Wave 30x60 rett.

TMgrigio Decoro 30x60 lap. rett.

TMgrigio Wave 30x60 rett.

TMnero Decoro 30x60 lap. rett.

Ice Fascia 5,5x60

Ice Matita 1x60

Coffee Fascia 5,5x60

Coffee Matita 1x60

Ice Fascia 5,5x60

Ice Matita 1x60

Ice Fascia 5,5x60

Ice Matita 1x60

Ice Torello 4x60

Ice Ang. Matita 1x1

Coffee Torello 4x60

Coffee Ang. Matita 1x1

Ice Torello 4x60

Ice Ang. Matita 1x1

Ice Torello 4x60

Ice Ang. Matita 1x1

Ice Ang. Torello 4x4

Ice Ang. Matita 1x1

Coffee Ang. Torello 4x4

Coffee Ang. Matita 1x1

Ice Ang. Torello 4x4

Ice Ang. Matita 1x1

Ice Ang. Torello 4x4

Ice Ang. Matita 1x1

## Pezzi SPECIALI

Battiscopa 10x60

Gradone Lineare 4x30x33

Gradone Angolare 3x33x33

Fascia Metallo 1x30

Listello Alluminio 1x80

Listello Alluminio 0,6x60


DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI  
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores



# TAILORMADE

40x80<sup>16</sup>x32". 60x60<sup>24</sup>x24". 30x60<sup>12</sup>x24".

### SHADE SPECTRUM



### TM NOCE




40x80 nat.  
40x80 lap. rett.



60x60 nat.  
60x60 lap. rett.



30x60 nat.  
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



TMnoce Decoro 30x60 lap. rett.



Coffee Fascia 5,5x60



Coffee Torello 4x60



Coffee Ang. Torello 4x4



Coffee Matita 1x60



Coffee Ang. Matita 1x1



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60



Fascia Metallo 1x30



### Pezzi SPECIALI Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales

● Battiscopa 10x60

● Gradone Lineare 4x30x33

● Gradone Angolare 3x33x33

● DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI  
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL STANDARDS  
TECHNISCHE EINGESCHAFTEN  
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### NORME EUROPEE

REFERENCE STANDARD  
BEZUGSNORM  
NORME DI REFERENZE  
NORMAS EUROPEAS

### VALORI

VALUES  
WERTE  
VALEURS  
VALORES



### NORME ASTM

REFERENCE STANDARD  
BEZUGSNORM  
NORME DI REFERENZE  
NORMAS

### VALORI

VALUES  
WERTE  
VALEURS  
VALORES



### UNI EN 14411 Ap. G



### ANSI 137.1

RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO		ISO 10545-12	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C1026	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERANNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA		ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB Widersteht Haushaltreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C650	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)		EN 101	Smaltato ≥ 5	≥ 5	-	-	≥ 5
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		ISO 10545-8	≥ 9Mk <sup>-1</sup>	≥ 9Mk <sup>-1</sup>	C372	-	-
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANT TO CRAZING HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE RESISTENCIA A LAS GRIETAS		ISO 10545-11	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C424	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS. THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA		ISO 10545-9	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C484	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING. FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES. RESISTENCIA A LAS MANCHAS		ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	C1378	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA		ISO 10545-7	Classi da 1 a 5 come dichiarato dal fabbricante Classes from 1 to 5 as stated by the manufacturer. Klassen 1 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 1 à 5 conformément à la déclaration du fabricant. Clases de 1 a 5 como declarado por el fabricante.	Valore a secondo del colore prodotto Value according to product colour Wert nach der Produktfarbe Valor según el color del producto	C1027	-	●

**Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva**  
Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.  
Étant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.





**Pastorelli S.p.A.** – Via Magazzino, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: [info@pastorellitiles.com](mailto:info@pastorellitiles.com) – [www.pastorellitiles.com](http://www.pastorellitiles.com)